

Версия файла: RUS (01.11.2021)  
Идентификатор материала: 89  
Rble: P. Антич  
Редакция: 6  
Последнее обновление: 25.01.2019  
Производство: Испания

# SA80/25

КОМПАНИЯ SMAGRESTA ЯВЛЯЕТСЯ  
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  
ИСПАНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
FRENOS SAULEDA S.A.

SA80/25 представляет собой неасбестовый формовочный фрикционный материал с низким коэффициентом трения и хорошей устойчивостью к износу. Материал состоит из смол в качестве основной связующей системы с модификаторами трения и минеральными волокнами для повышения его прочности, что помогает установить значение коэффициента трения. Материал полностью отверждаем, подходит для склеивания и клепки. Цвет черный. Доступен к заказу листами: 400x400, 500x500, 650x650, 760x760.

## Данные о материале

### Фрикционные характеристики (согласно графику)

Коэффициент трения покоя (15 бар, из упаковки):	0,39±0,05	мк
Коэффициент трения покоя (15 бар, 100°C):	0,35±0,05	мк
Коэффициент трения движения:	см. графики	
Интенсивность износа:	см. графики	
Т° снижения эффективности	>250	°C

### Физические характеристики

Твердость (DIN53505):	70-75	по Шору-D
Относительная плотность (ASTM D792):	1,65±0,05	гр/см <sup>3</sup>
Потери при прокаливании (ASTM D7348):	34-38	%
Экстракция ацетоном (стандарт ASTM D494):	2±0,2	%

### Механические характеристики

Предел прочности при растяжении (ASTM D638):	16±5	Н/мм <sup>2</sup>
Предел прочности при сжатии (ISO 844:2014):	100±5	Н/мм <sup>2</sup>
Модуль упругости при растяжении (ASTM D638):	3800±100	Н/мм <sup>2</sup>

### Рекомендуемые рабочие значения

Т° макс. Непрерывная эксплуатация:	200	°C
Т° макс. Периодическая эксплуатация:	250	°C

Тип материала: Жесткий материал

### Внешний вид / форм-факторы



### Области применения:





- Непрерывные тормоза.
- Различные тормоза и муфты промышленного применения.

Уровень цен: €€€

Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ 1907/2006 – Правила ограничения содержания вредных веществ 2011/65/ЕС: Соответствует

### Прочее

Рекомендуемая сопрягаемая поверхность:	Перлитный чугун, твердость HB150-200
Рекомендуемые адгезивы:	Термоотверждающийся клей
Маслоупорный:	Нет



Скорость скольжения трущихся поверхностей, температура и давление взаимосвязаны. Изменение каких-либо значений приведет к изменению остальных. Приведенные значения представляют типовые условия, но не являются окончательными предельными значениями для материала.